

## ERGEBNISSE

Prüfkriterien		Ergebnisse	Anforderungen
Festigkeitsminderung (Reißkraftverlust)		6,7 %	max. 30 %
Chemische Faserschädigung (Schädigungsfaktor)		0,1	max. 1,0
Glühasche (Anorganische Gewebeinkrustation)		0,1 %	max. 1,0 %
Weißqualität	Weißgrad (W <sub>GG</sub> )	162	min. 170
	Farbtonabweichungszahl (FAZ)	R 0,55	R - 1,5 bis R - 0,51 N - 0,5 bis N 0,49 G 0,5 bis G 2,49
	Grundweißwert (Y <sub>420</sub> )	91	min. 85

## BEURTEILUNG

Das geprüfte Waschverfahren entspricht nicht in allen bewerteten Punkten den Anforderungen der Gütezeichengemeinschaft für Wäscherei und Textilreinigung Österreichs.

Schloss Hohenstein, 18. März 2019


Head of Product Management &  
Business Development  
Life Science & Care



Christin Glöckner (M. Sc.)



Lab Technician  
Life Science & Care



Erna Gösch

Das Ergebnis bezieht sich nur auf die eingereichten Gegenstände. Der Bericht darf nicht auszugsweise, sondern nur in seinem vollen Umfang weitergegeben werden. Eine Benutzung des Berichts zu Werbezwecken oder die Veröffentlichung freier Interpretationen der Ergebnisse ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Hohenstein Institute zulässig. Rechtsverbindlich ist nur der autorisierte Bericht. Die vom Kunden übergebenen Unterlagen bzw. Materialien werden, soweit die Beschaffenheit dies zulässt, 3 Monate aufbewahrt. Für den gesetzlich geregelten Bereich gilt eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren.  
Die Akkreditierung gilt für die in der Urkundenanlage aufgeführten Verfahren (Akkreditierungen siehe [www.hohenstein.de/de/about\\_hohenstein/akkreditation/akkreditation.html](http://www.hohenstein.de/de/about_hohenstein/akkreditation/akkreditation.html)) - im Bericht mit \* gekennzeichnet.